ARKEMA
The world is our inspiration

Lacovyl®

ÜRETİCİ: ARKEMA | ÜRÜN AİLESİ: SÜSPANSİYON PVC HOMOPOLİMER



Lacovyl® S7015

Yüksek Plastifiyan Emilimi ve Kusursuz Mekanik Performans.

Malzeme Pasaportu - Sürüm 1.0

NotebookLM

Teknik Özet: Malzeme Karakteristiği

Temel Değerler

K-Değeri (ISO 1628-2)

69,5

Viskozite İndeksi (ISO 1628-2)

122 ml/g

Fiziksel Yapı

Görünür Yoğunluk (ISO 60)

0,485 g/cm³

Uçucular (ISO 1269)

< %0,3

Parçacık Boyutu Dağılımı (ISO 4610)

> 63 mikron elekte

> %97

> 250 mikron elekte

< %1

NotebookLM

Tavsiye Edilen Kullanım Alanları


Özellikle tüm plastifiyanlı (esnek) uygulamalar için optimize edilmiştir.



Film ve Levhalar



Boru ve Profiller



Kablo Kılıflama ve Yalıtımı

NotebookLM

Ne Zaman Seçilir?

Yüksek Mekanik Dayanım İhtiyacında

69,5 K-değeri, nihai ürüne çok iyi mekanik özellikler kazandırır.

Kusursuz Yüzey ve Görünüm İstendiğinde

‘Balık gözü’ (fish-eyes) hatası içermez ve bitmiş ürünlerde iyi bir şeffaflık sağlar.

Elektriksel ve Termal Güvenlik Gerektiğinde

Mükemmel termal kararlılık ve iyi dielektrik özellikler sunar.

NotebookLM

Ne Zaman Seçilmez? (Sınırlar ve Kısıtlamalar)

18 Aydan Uzun Süreli Projelerde

Reçinenin önerilen maksimum stoklama süresi 18 aydır. Bu süreyi aşan stok planlamaları için uygun değildir.

Isıya Maruz Kalan Depolama Alanlarında

Doğrudan veya dolaylı tüm ısı kaynaklarından kesinlikle uzak tutulmalıdır. Termal bozulma riski yaratır.

Nemli Ortamlarda Stoklama Durumunda

Sadece kuru (dry) alanlarda muhafaza edilmeye uygundur; nemli depo ortamlarında kullanılması önerilmez.

NotebookLM

Proses ve Depolama Kuralları



Isıdan Koruyun.

Doğrudan veya dolaylı ısı kaynaklarına temas ettirmeyin.



Kuru Tutun.

Nemden uzak, tamamen kuru bir alanda stoklayın.



Süreyi Aşmayın.

Reçineyi en fazla 18 ay içinde tüketin.

Kullanım önlemleri hakkında detaylı bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (SDS) başvurunuz.

NotebookLM

ESNEK PVC ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ TEMEL.

" Arkema Lacovyl® S7015; yüksek plastikleştirici emilimi, mükemmel termal kararlılık ve kusursuz yüzey kalitesi (balık gözü içermeyen yapı) ile kablo yalıtımı, boru, film ve profil üretimleriniz için endüstri standartlarında güvenilir bir süspansiyon PVC çözümüdür."

Detaylı teknik görüşme ve numune talebi için iletişime geçin.

info.lacovyl@arkema.com | www.lacovyl.com

Lacovyl®
NotebookLM