KEM ONE

KEM ONE® Malzeme Pasaportu

Lacovyl® BB9010R

Düşük Molekül Ağırlıklı Homopolimer Kütle PVC

Yüksek saflık, üstün şeffaflık ve kalenderleme proseslerinde optimum işlenebilirlik sunan premium reçine.

NotebookLM

Üretim stabilitesi için kritik ve tutarlı teknik değerler.

K-Değeri

59

ISO 1628-2

Vizkosite İndeksi

85 ml/g

ISO 1628-2

Yığın Yoğunluğu

0.60 g/cm³

ISO 60

Kalıntı Monomer İçeriği

< 1 ppm

ISO 6401

NotebookLM

Şeffaflık ve yüksek mekanik performans gerektiren sert (rigid) üretimler için idealdir.



Sert Levha ve Filmler

Şeffaf veya opak sert film ve levhaların üretiminde kusursuz yüzey kalitesi ve optimum akışkanlık.



Blow-Moulding

Şişirme kalıplama proseslerinde dengeli polimer akışı ve yüksek üretim verimi.



Regülasyonlara Tam Uyum

Temel Avrupa gıda teması ve tıbbi kullanım yönetmeliklerini karşılayan üstün saflık seviyesi.

NotebookLM

Hedefiniz mükemmel yüzey ve tutarlı besleme olduğunda BB9010R'yi seçin.



Ekstra Yüksek Şeffaflık Gerektiğinde

Kütle polimerizasyonunun (Mass PVC) sağladığı yüksek saflık sayesinde cam berraklığında nihai ürünler elde etmek istiyorsanız.



Kesintisiz Makine Beslemesi İstendiğinde

Dryblend (kuru karışım) üretiminde sabit besleme ve ideal jelasyon özelliklerine ihtiyaç duyuyorsanız.



Kritik Regülasyonlara Tabi Üretimlerde

Üreteceğiniz parçaların Avrupa gıda teması ve medikal kullanım standartlarını istisnasız karşılaması gerekiyorsa.

NotebookLM

Uygulamanız farklı bir reçine profiline ihtiyaç duyduğunda alternatif Lacovyl® ürünlerini değerlendirin.



Esnek (Flexible) PVC Üretimlerinde

Projeniz sert (rigid) değil, esnek PVC uygulamaları gerektiriyorsa (BB9010R yalnızca Rigid uygulamalar için optimize edilmiştir).



Yüksek Molekül Ağırlığı Gerektiğinde

Daha yüksek mekanik mukavemet için K-59 yerine çok daha yüksek K-Değerine (örn. K-67, K-70) sahip reçineler gerekiyorsa.



Süspansiyon PVC (S-PVC) Hatlarında

Üretim parametreleriniz özel olarak Kütle PVC'ye (Mass PVC) değil, sadece Süspansiyon formülasyonlarına göre kurgulanmışsa.

NotebookLM

Maksimum performans için doğru depolama ve kullanım koşulları esastır.



Kuru Ortam Şartı

Reçineyi mutlaka kuru koşullarda muhafaza edin. Neme maruz bırakmaktan kaçının.



Isıdan Uzak Tutun

Malzemeyi doğrudan güneş ışığından veya dolaylı tüm ısı kaynaklarından koruyun.



Maksimum 18 Ay

İdeal proses performansı için malzemenin üretim tarihinden itibaren 18 aydan daha kısa süre içinde işlenmesi önerilir.

NotebookLM

Karar Özeti: Güvenilir Kütle PVC Çözümünüz.

KEM ONE Lacovyl® BB9010R; yüksek saflığı, optimum jelasyon özellikleri ve K-59 değeri ile kalenderleme ve şeffaf ekstrüzyon uygulamalarınız için risksiz, tutarlı ve regülasyonlara tam uyumlu premium bir tercihtir.

Daha fazla detay, formülasyon testleri ve teknik destek için KEM ONE Plastik Uygulamaları Laboratuvarı uzmanlarıyla iletişime geçin. **www.kemone.com**

NotebookLM