FORTISCHEM

Üretici: FORTISCHEM

SLOVINYL® EP – 702

Emülsiyon Pasta Tipi Polivinil Klorür (PVC)

Orta viskoziteli pastalar, köpük suni deri ve kaplama uygulamaları için üstün ısıl kararlılık ve pürüzsüz yüzey sağlayan, kokusuz saf PVC reçinesi.



Malzeme DNA'sı: Temel Teknik Değerler

K-Değeri

70 ± 1.5

Viskozite Sayısı

118 - 130 cm^3/g

Görünür Yoğunluk

0,400 ± 0,040 g/cm^3

Kalıntı Vinil Klorür

Maks. 1,0 ppm

Görünüm

Beyaz, kokusuz katı materyal.

NotebookLM

Nerede Parlar? (İdeal Kullanım Alanları)



Suni Köpük Deri Üretimi



Yüzey Kaplama Uygulamaları



Orta Viskoziteli Pastaların Üretimi



Kimyasal Köpürtme Prosesleri

NotebookLM

Ne Zaman Seçilir?



Pürüzsüz Yüzey İhtiyacı

Üretilen son üründe pürüzsüz ve yüksek kaliteli bir yüzey görünümü hedeflendiğinde.

Yüksek Isı Direnci

Üretim prosesinde malzemenin üstün ısıl kararlılık göstermesi beklendiğinde.

Safiyet ve Düşük Kalıntı

Kalıntı vinil klorür miktarının 1.0 ppm'in altında olması gereken hassas ve güvenli üretimlerde.

NotebookLM

Ne Zaman Seçilmez?



Yanlış Viskozite Hedefi

Çok düşük veya çok yüksek viskoziteli pasta üretimi planlanıyorsa (Bu ürün sadece orta viskozite için optimize edilmiştir).

Aşırı Sıcak Ortamlar

Taşıma, depolama veya temas edilen ortam havasının 45 °C'yi aştığı üretim senaryolarında.

Kimyasal Maruziyet

Organik çözücüler (solventler) veya çeşitli kimyasal buharlarla doğrudan temas edilecekse (Kimyasal dayanım garantisi sunulmaz).

NotebookLM

Proses ve Dikkat Notları



Kritik Sıcaklık

Malzemenin temas ettiği hiçbir ortam veya taşıma havası (tanker aktarımı dahil)
45 °C'yi aşmamalıdır.



Depolama ve Ömür

Kuru, iyi havalandırılan, direkt güneş ışığı ve nemden korunan alanlarda saklanmalıdır. Uygun koşullarda raf ömrü **1 yıldır.**



Özel Uyarılar

Organik solventlerle bir arada depolanması yasaktır. Dökme tanker ile aktarımda havalı soğutucu kullanılması kullanılması zorunludur.

NotebookLM

ÜRÜN SEÇİM KARARI

SLOVINYL® EP-702; suni köpük deri ve endüstriyel kaplama sektöründe, orta viskoziteli işlenebilirlik ile üstün yüzey kalitesini birleştiren, ısıl kararlılığı yüksek ve güvenilir bir emülsiyon PVC çözümüdür.

Daha detaylı proses parametreleri veya teknik destek için Güvenlik Bilgi Formu'nu (SDS) inceleyiniz.

NotebookLM