ARVAND GRADES

properties	D I N	ISO	E 60	E 6644	E6834	E 7244	E 7544
K-Value	DIN 53726	1628/2	59-61	64-66	67-69	71-73	74-76
Sieve analysis 63µ (%)	DIN 53724	565	$ 1.5	$ 1.5	$ 2	$ 1.5	$ 1.5
Volatile matter (%)	DIN7764/2	1269	$ 0.3	$ 0.3	$ 0.3	$ 0.3	$ 0.3
Methanol extract (%)	DIN 53738	6427	$ 2.5	$ 2	$ 2.2	$ 2.5	$ 2.5
Residual VCM (ppm)	DIN 53743	6401	$ 1	$ 1	$ 2	$ 1	$ 1
Thermostability (min)	Vinnolit THMA 180		24-30	15	15	15	20
Paste Viscosity, after 1h (Pas)	DIN EN I 11468	3219	$ 13	$ 7	$ 6	$ 5	$ 5

Applications:

- E 60:
  Wall Covering
- E6644:
  Leather Foam ,Wall Covering ,Cushion Floor
- E6834:
  Rigid Foam for Flooring ,Leather Cloth ,Sealing Compounds, Coating and Laminating
- E7244:
  Wall covering , Gloves, Toys, Cushion Floor, Leather Cloth, Book Binding
- E7544:
  Leather Skin, Metal Coating , Molding, Wall Covering, Gloves, Marking Films

POLYMER SELL

PVC